



Novatip CZ s. r. o.

## SAPA

### Popis:

Samovulkanizační páska pro široké použití v údržbě, opravárenství a výrobě.

### Oblast použití:

**SAPA** je určená k spojování, opravám a utěšňování široké palety rozvodových a silových kabelů až do 46 kV. Používá se i pro ochranu a zamezení koroze na železných trubkách a svárech. SAPA vytváří vodotěsné spoje s plastovými izolacemi, objímkami, trubkami. Výborně chrání elektrické součásti proti vodě a povětrnostním vlivům a má široké využití při vodoinstallačních pracích, díky své odolnosti a těsnosti proti vodě.

### Výhody:

- 1) **SAPA** má vynikající fyzikální a elektrické vlastnosti
- 2) po následném natažení a navinutí vytváří velmi kompaktní homogenní obal s dokonalou izolací
- 3) **SAPA** spojuje širokou škálu umělohmotných kabelu a izolací jako jsou: PVC, etylenpropylen, polyetylen, butyl, neopren, a mnoho dalších materiálů, rovněž se dobře spojuje s epoxidovými pryskyřicemi, akrylátem a kaučukem
- 4) **SAPA** odolává dlouhému ponoření do vody a působení ozonu, je odolná velmi horkým izolačním a těsnícím tmelům (145<sup>0</sup>C pásce neškodí)

### Návod k použití:

**SAPA** po odstranění separační folie se musí natáhnout o 1/3 až 1/2 a pod stálým tahem navinout na požadovaný předmět. Páska se překládá přibližně o 50 % s tím, že vysoký stupeň natažení Vám zaručuje rychlou vulkanizaci.

### Životnost:

**SAPA** vystavená venkovním vlivům a nechráněná má očekávanou životnost několik let. V uzavřeném prostředí má životnost stejnou jako kabely.

**Balení:** ks – viz. ceník

**Upozornění:** SAPA není odolná organickým rozpouštědly, olejů a tukům a neměla by přijít do styku s transformátorovým olejem.

### Technická data

Síla	0,50 mm
Průtažnost	600 %
Koroze	nekoroduje
Odolnost proti vodě	beze změn po 1800 hod
Průrazné napětí	40 kV
Teplota pro použití	- 40 až + 90 <sup>0</sup> C

### Upozornění:

Naše technicko uživatelské písemné či ústní informace a poradenství je sestaveno na základě našeho nejlepšího vědění, současného stavu znalostí z oblasti vývoje chemických produktů a získaných dlouholetých praktických zkušeností ze spolupráce s výrobcí a opravami v dané oblasti. Naše doporučení jsou však nezávazná, netvoří žádný právní závazek a nezbavují kupujícího možnosti realizovat vlastní zkoušky našich produktů ve vztahu ke konstrukčním, technologickým a zpracovatelským podmínkám realizace a to zejména s ohledem na práva třetího. V ostatních záležitostech platí všeobecná ustanovení obchodního zákoníku. V případě technických informací se obraťte na naši společnost.

**B. Němcové 150, Litomyšl 570 01, tel: 723 141 293 ;**

**E-mail: [novatipcz@novatipcz.cz](mailto:novatipcz@novatipcz.cz)**

**Web: [www.novaticz.cz](http://www.novaticz.cz)**

**IČO: 28 77 99 24**

**DIČ: CZ28 77 99 24**

